Die Lösung macht den Unterschied.

Produkt G3007 | CR schwarz 70Sh selbstverlöschend

Produktnummer
G3007

Artikelbezeichnung
CR schwarz 70Sh selbst verlöschend

Hersteller
WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG

Produkt

Ausführung:	ohne Gewebeeinlage
Farbe:	schwarz
Oberfläche:	beidseitig glatt

Beschreibung
Mittelfeste Neopren-Qualität. Widerstandsfähig gegen Witterung und Ozon sowie leichte Öle, schwache Säuren und verdünnte Laugen.

Technische Spezifikation

Werkstoff
CR

Härte nach DIN ISO 7619-1
70 ± 5 °Shore A

Dichte nach DIN EN ISO 1183-1
1,5 g/cm³

Reißfestigkeit nach ISO 37
7 MPa

Reißdehnung nach ISO 37
300 %

Selbstverlöschend nach ISO 4589-2
O_2-Index bis 30 %

Einsatztemperaturbereich
-20/+90°C

Beständigkeit



6: ausgezeichnet; 5: sehr gut; 4: gut; 3: beständig; 2: bedingt best.; 1 nicht best.

Lieferbare Abmessungen

Stärke in mm	1	2	3	4	5	6	8	10
Länge in m				bis 10				
Breite in mm				bis 1400				

Anmerkungen: **März 2021**

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ±25 % schwanken.

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG · Alte Waldstraße 17 · D-57482 Wenden (Hünsborn · Industriegebiet Ost)
Telefon: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 0 · Telefax: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 22 · e-Mail: info@wico-dichtungen.de · www.wico-dichtungen.de

Die Lösung macht den Unterschied.

Produktgruppe G30 | CR

Reißfestigkeit

Reißdehnung



Anmerkungen: **März 2021**

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ±25 % schwanken.

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG · Alte Waldstraße 17 · D-57482 Wenden (Hünsborn · Industriegebiet Ost)
Telefon: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 0 · Telefax: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 22 · e-Mail: info@wico-dichtungen.de · www.wico-dichtungen.de

Die Lösung macht den Unterschied.

Temperatureinsatzbereich



Beständigkeit



6: ausgezeichnet; 5: sehr gut; 4: gut; 3: beständig; 2: bedingt best.; 1 nicht best.

Anmerkungen: **März 2021**

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ±25 % schwanken.

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG · Alte Waldstraße 17 · D-57482 Wenden (Hünsborn · Industriegebiet Ost)
Telefon: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 0 · Telefax: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 22 · e-Mail: info@wico-dichtungen.de · www.wico-dichtungen.de